

International Design Journal

Volume 11
Issue 2 / Issue 2

Article 33

2021

The effect of machine embroidery variables on the appearance of waterproof fabrics

Zeinab Mohamed Hussein Mustafa Swielam

Assistant Professor of Readymade Garments, Department of Industrial Education, Faculty of Education, Helwan University, zeinabswielam2006@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/faa-design>



Part of the Art and Design Commons

Recommended Citation

Swielam, Zeinab Mohamed Hussein Mustafa (2021) "The effect of machine embroidery variables on the appearance of waterproof fabrics," *International Design Journal*: Vol. 11 : Iss. 2 , Article 33.
Available at: <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/faa-design/vol11/iss2/33>

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for inclusion in International Design Journal by an authorized editor. The journal is hosted on [Digital Commons](#), an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

تأثير متغيرات التطريز الآلي على مظهرية الأقمشة العازلة للماء The effect of machine embroidery variables on the appearance of waterproof fabrics

د/ زينب محمد حسين مصطفى سويلم

أستاذ مساعد الملابس الجاهزة بقسم التعليم الصناعي - كلية التربية - جامعة حلوان

كلمات دالة: Keywords

التطريز الآلي
Machine Embroider
المظهر
Appearance
الأقمشة العازلة للماء
Waterproof

ملخص البحث: Abstract

يهدف البحث الحالي إلى دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة العازلة للماء Waterproof. مع دراسة تأثير بعض متغيرات التطريز الآلي (كتافة غرز التطريز الآلي - نوع الخيط - طرق التقوية) على مظهرية الأقمشة العازلة للماء بعد الانتهاء من التطريز عليها، تحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة العازلة للماء Waterproof. إضافة إلى تحديد أمثل تقييمات التطريز الآلي على الأقمشة العازلة للماء Waterproof والتي تحقق أعلى مظهرية. منهج البحث: يتبع البحث المنهج التجريبي. الدراسة التجريبية: وتمت الدراسة بإستخدام ثلاث أنواع من غرز التطريز الآلي (الساتان-الرن-الكونتر) وكل نوع من هذه الغرز تم تنفيذه بثلاث كثافات (منخفضة-متوسطة-مرتفعة)، وتم تنفيذ العينات المطرزة بإستخدام ثلاث أنواع من خيوط التطريز الآلي (حرير-بوليستر معدني)، مع استخدام ثلاث طرق من التقوية (ورق مقوى-حشو غير لاصق- ورق مع حشو غير لاصق). وجاءت أهم نتائج البحث بين أفضل غرز وكثافات التطريز الآلي على الأقمشة العازلة للماء Waterproof هي غرزة الكونتر بكثافة متوسطة (1.5)، بليها غرزة الرن بكثافة مرتفعة (rn(0.80)، بليها غرزة الساتان بكثافة منخفضة (0.40)، وكانت أفضل خيوط التطريز الآلي خيط الحرير ثم البوليستر ثم الخيط المعدني، أما عن طرق التقوية فتحققت الورقية بإستخدام الحشو الغير لاصق أفضل النتائج بليها التقوية بالحشو الغير لاصق ثم التقوية بإستخدام الورق المقوى.

Paper received 27th November 2020, Accepted 16th January 2021, Published 1st of March 2021

- 1- مستوى مظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 2- ما أثر طرق التقوية المستخدمة في التطريز الآلي على مستوى مظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 3- ما إمكانية الوصول لأمثل تقييمات التطريز الآلي على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).

أهداف البحث: Objectives

- 1- تحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 2- تحديد أثر اختلاف مستوى كثافة غرز التطريز الآلي على مظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 3- تحديد أثر اختلاف نوع خيط التطريز الآلي على مظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 4- تحديد أثر طرق التقوية على مظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 5- تحديد أمثل تقييمات التطريز الآلي على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof) والتي تحقق أعلى مظهرية.

أهمية البحث: Significance

تفيد نتائج هذه الدراسة في التغلب على العيوب الفنية الحادة أثناء التطريز الآلي على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof) وتحديد جوانب ونواحي القصور فيها، والتي قد تنتج عن الاختيار الخطأ (لمستوى كثافة الغرز - نوع خيط التطريز - طرق التقوية) . ومن ثم الحفاظ على جماليات القماش ومظهرية التطريز عليه.

حدود البحث: Delimitations

- 1- الإختارات المعملية الخامدة عينة البحث (Waterproof) وتتشمل:-
- (اختبار تقدير السمك - وزن المتر المربع - قوة الشد والاستطالة - نفاذية الماء - عدد خيوط النساء و اللحمة في البوصة)
- 2- عدد (81) عينة مطرزة بمقاس (35 X 35) من القماش العازل للماء (Waterproof).
- 3- ثلاثة أنواع من غرز التطريز الآلي (ساتان Satin - رن Run Stitch - كونتر Contour Stitch).
- 4- ثلاثة كثافات مختلفة (منخفضة - متوسطة - مرتفعة) لكل غرزة كالتالي:-

مقدمة: Introduction

تعد صناعة الأقمشة والمنسوجات من الصناعات التي شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة في العالم كله بشكل ملحوظ ، مما أدى إلى إنتاج العديد من نوعيات الأقمشة والمنسوجات التي تحمل خصائص ذات طبيعة خاصة و مميزة كالاقمشة العازلة للماء (Waterproof).

وأصبحت هذه النوعية من الأقمشة العازلة للماء (waterproof) أحد أهم الأقمشة المستخدمة بشكل واسع الإنتشار في مجال صناعة الملابس الجاهزة و خاصة لإنتاج الجواكت الشتوية و المعروفة تجارياً باسم (الجواكت البابم) والتي يتم إستخدامها من قبل مختلف الفئات والأعمار من السيدات والرجال والأطفال، وذلك لما تحمله من خصائص مظهرية مميزة بالإضافة إلى قدرتها على منع نفاذ الماء مع إمكانية تهوية الجسم من خلال السماح بإمتصاص العرق و خروج بخار الماء.

و هذه النوعية من الأقمشة عادة ما تكون مطلية بمادة مانعة لتسرب الماء مثل المطاط والبولي فينيل كلوريد (pvc) والبولي يوريثان (pu) و استومر السيليكون والبوليمرات الفلورية والشم، لذلك فهي تتطلب مستوى تقنية مرتفع في التعامل معها سواء أثناء مرافق إنتاجها او أثناء زخرفتها بالأساليب الزخرفية المختلفة، ويعُد أسلوب التطريز الآلي من الأساليب الزخرفية الأكثر ملائمة والمُستخدم لإضفاء طابع زخرفي مميز لتلك الأقمشة مما يجعلها أكثر ثراء، إلا إنه قد تظهر بعض العيوب الفنية لتلك العملية مما يؤثر بشكل مباشر على مظهرية القماش وتشوهية سطحه و ذلك نظرًا لطبيعته الخاصة، ومن هنا جاءت فكرة البحث في دراسة تأثير متغيرات التطريز الآلي على مظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof) كمحاولة لوضع معايير مقتنة لتطريزها.

مشكلة البحث: Statement of the problem

تباين مشكلة البحث في التساويات الآتية:

- 1- ما الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 2- ما أثر اختلاف مستوى كثافة غرز التطريز الآلي على مظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 3- ما أثر إختلاف نوع الخيط المستخدم في التطريز الآلي على



ما أسفرت عنه بعض الملاحظات تم التوصل للصورة النهائية للإستمارة.

بـ ثبات مقياس التقدير: تم حساب ثبات مقياس التقدير بإستخدام معامل ارتباط الرتب بين الدرجات الثلاثة التي اعطتها المصححون (س - ص - ع) لكل عينة على حدا. وجدول رقم (1) يوضح قيم معامل الإرتباط ودلائلها.

جدول رقم (1) معامل الإرتباط بين المصححين (ثبات المقياس)

الدالة	الارتباط	محاور القياس
0.01	0.903	س ، ص
0.01	0.784	س ، ع
0.01	0.865	ص ، ع

يتضح من الجدول السابق إرتفاع قيمة معاملات الإرتباط وجميعها قيم دالة عند مستوى "0.01" لإقترابها من الواحد الصحيح مما يدل على ثبات مقياس التقدير.

Hypothesis : فرض البحث

- 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة غرز التطريز الآلي على ظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof)، وينبع من هذا الفرض ثلاثة فروض فرعية كالتالي :
 - أ- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة التطريز الآلي بغزة الساتان Satin Stitch (0.85 - 0.60 - 0.40) على ظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
 - ب- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة التطريز بغزة الرن Run Stitch (0.80 - 1.80 - 1.20) على ظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
 - ت- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة التطريز بغزة الكوتن Contour Stitch (1.00 - 2.00 - 1.50) على ظهرية الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات انواع خيوط التطريز الآلي (حرير- بوليستر- معدني) على ظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).
- 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات طرق التقوية (ورق مقوى- حشو غير لاصق- ورق مقوى مع حشو غير لاصق) على ظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).

اجراءات البحث : procedure

تم تقسيم اجراءات البحث الحالى إلى المراحل التالية :-

المراحل الأولى :- الخامات المستخدمة في البحث

تم استخدام نوع واحد من الأقمشة العازلة للماء (Waterproof). ويتبع لنا من خلال الجدول رقم (2) الخواص الطبيعية والميكانيكية للخامة المستخدمة.

جدول رقم (2) الخواص الطبيعية والميكانيكية للخامة المستخدمة

مواصفة اجراء الاختبارات	نتائج الاختبارات	الاختبارات
م ق م - 295	0.09 م	السمك
م ق م - 359	69.75 جم / م ²	وزن المتر المربع
م ق م - 2095	150 سم	عرض القماش (سم)
ASTM - 1424 - 59	لحمة 437.84 سداء	قدرة الشد
	592.14	

- الساتان (0.40 - 0.60 - 0.85) Satin Stitch .
- الرن (0.80 - 1.20 - 1.80) Run Stitch .
- الكوتن (1.00 - 1.50 - 2.00) Contour Stitch .
- خيط حرير رقم 3119 - 1105 .
- خيط بوليستر رقم 119 - 943 .
- خيط معدني ذهبي .
- طرق التقوية المستخدمة (حشو غير لاصق- ورق مقوى - حشو غير لاصق مع ورق مقوى).

منهج البحث : Methodology
يتبع البحث الحالى المنهج التجريبى لمناسبتة لتحقيق أهداف البحث.

مصطلحات البحث : Terminology

- **التطريز الآلى** Machine Embroidery هو زخرفة القماش بخيوط متعددة الأنواع والألوان بتأثيرات حديثة للغزل من خلال تطبيق أحدث الآليات التشغيل والنظم المتطرورة لمakinat التطريز الآلى المبرمجة للحصول على عائد سريع من المنتجات المطرزة فى زمن قياسي وعلى أعلى مستويات الجودة. (ماجدة ماضى وأخرون - 2005 - 99 , 119)

مظهرية Appearance اسم مؤنث منسوب إلى المظهر، ويقصد بها الحكم على الشيء كما يجب أن يكون. (www.almaany.com)

- **الأقمشة العازلة للماء Waterproof** وهى الأقمشة التى تمت معالجتها لتصبح مقاومة لاختراق الماء، وقد تكون أقمشة طبيعية أو صناعية مغلفة أو مطلية بمادة مانعة لتسرب المياه مثل المطاط والبولي فينيل كلوريد (PVC) والبولي بوريثان (PU) واستورمر السيليكون والبوليمرات الفلورية والشمع. (www.Dictionary Cambridge.com)

أدوات البحث Tools

- **مقياس تقدير مظهرية العينات المطرزة** قامت الباحثة بتصميم مقياس تقدير ملحق رقم (1) لتقييم درجة ومستوى مظهرية غرز التطريز الآلى على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof)، وقد تضمنت ثلاثة محاور. المحور الأول (كثافة غرز التطريز) ويشمل (6) عبارات، المحور الثانى(نوع خيط التطريز) ويشمل (4) عبارات، والمحور الثالث (طرق التقوية) ويشمل (5) عبارات. ليصبح إجمالى عدد العبارات (15) عبارة بموجب 45 درجة، وقد احتوى المقياس على ميزان تقيير ثلاثي (مناسب - مناسب إلى حد ما - غير مناسب)، يُحسب على أساسه الدرجات كالتالى ثلاثة درجات لمناسب و درجتان لمناسب إلى حد ما و درجة واحدة لغير مناسب.

صدق وثبات مقياس التقدير

تم حساب صدق مقياس التقدير وذلك من خلال الدرجات التي حصل عليها كل محور من المحاور الثلاثة التي يتضمنها المقياس للتأكد من صحته وقدرتة على قياس مواضع لقياسة.

- **صدق مقياس التقدير** :- تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من الأساتذة المتخصصين ملحق رقم (2) بهدف التحقق من صدق محتوى الإستمارة وإبداء الرأى حول عباراتها ومدى إرتباطها بموضوع البحث وفي ضوء


مواصفة اجراء الاختبارات	نتائج الاختبارات	الاختبارات
ASTM - 1424 - 59	% لحمة سداء 32.28 % 37.01	الاستطالة
2005 - 295 - م ق م	مئوية 70	نفاذية الماء
2005 - 295 - م ق م - 22/البوصة	لحمة سداء 22/البوصة	عدد الخيوط في البوصة

وهي من الغرز واسعة الإنتشار في التطريز الآلي.

- غرزة الساتان (Satin Stitch) بكتافات (0.40 - 0.60)

المرحلة الثانية : - أنواع غرز التطريز الآلي ومواصفاتها

تم اختيار ثلاثة أنواع من غرز التطريز الآلي (ساتان Satin (Contour Stitch)-(Run Stitch)-(Stitch



شكل رقم (1) مواصفات غرزة الساتان (Satin Stitch) بكتافة مرفوعة (0.40)



شكل رقم (2) مواصفات غرزة الساتان (Satin Stitch) بكتافة متوسطة (0.60)




شكل رقم (3) مواصفات غرزة الساتان (Satin Stitch) بكتافة منخفضة (0.85)


جدول رقم (3) مواصفات كثافات غرزة الساتان (Satin Stitch)

الكثافات			نوع الغرزة
مرتفعة	متوسطة	منخفضة	
0.40	0.60	0.85	
عدد الغرز 7591	عدد الغرز 5704	عدد الغرز 5259	الساتان


- غرزة الرن (Run Stitch) بكتافات (1.80 - 1.20 - 0.80)



شكل رقم (4) مواصفات غرزة الرن(Run Stitch) بكثافة مرتفعة (0.80)




شكل رقم (5) مواصفات غرزة الرن(Run Stitch) بكثافة متوسطة (1.20)




شكل رقم (6) مواصفات غرزة الرن(Run Stitch) بكثافة منخفضة (1.80)
جدول رقم (4) مواصفات كثافات غرزة الرن(Run Stitch)

الكثافات			نوع الغرزة
مرتفعة	متوسطة	منخفضة	
0.80	1.20	1.80	
عدد الغرز	عدد الغرز	عدد الغرز	الرن
4279	3758	3144	


- غرزة الكونتر (Contour Stitch) (بكتافات (2.00 – 1.50 – 1.00) -



شكل رقم (7) مواصفات غرزة الكونتر(Contour Stitch)(بكتافة مرتفعة(1.00)



شكل رقم (8) مواصفات غرزة الكونتر (Contour Stitch) بكتافة متوسطة (1.50)



شكل رقم (9) مواصفات غرزة الكونتر (Contour Stitch) منخفضة بكتافة (2.00)
جدول رقم (5) مواصفات كثافات غرزة الكونتر (Contour Stitch)

الكتافات			نوع الغرزة
مرتفعة	متوسطة	منخفضة	
1.00	1.50	2.00	
عدد الغرز 6396	عدد الغرز 5080	عدد الغرز 4559	الرن

المرحلة الثالثة : تحديد نوع خيوط التطريز الآلي ومواصفاتها تم استخدام ثلاثة أنواع من خيوط التطريز الآلي كالآتي:-

- خيط بوليستر (فوشيا 119 - اصفر 943)
- خيط معدني ذهبي
- خيط حرير (فوشيا 3119 - اصفر 1105).

جدول رقم (6) مواصفات ماكينة التطريز المستخدمة لتنفيذ العينات

مساحة التطريز	الشريحة	طول الغرزة	الذاكرة	عدد الابر	عدد الرؤس	عدد الموديل	نوع الماكينة
35X 35	rpm700	15.1 , 0.1 م	1000000 غرزة	9	12	2007	Zhanyi

المرحلة الخامسة :- مواصفات خامات التقوية

جدول رقم (7) الخواص الطبيعية والميكانيكية لخامات التقوية المستخدمة

الخواص				نوع الخامة
السمك بالمليمتر	وزن المتر المربع بالجرام	عرض القماش	التركيب النسجي	
0.78	0.479	90 سم	غير منسوج	حشو غير لاصق
0.65	0.575	120 سم	-	ورق مقوى
2005/295 م ق / م	2005/359 م ق / م	2008/295 م ق / م		مواصفة إجراء الأختبار

المرحلة السادسة :- مواصفات تنفيذ العينات المطرزة تم تطريز عدد (81) عينة من القماش العازل للماء (waterproof) بمقاس (35x35 سم)، وفقاً للمتغيرات الدراسة (نوع الغرزة- كثافة الغرزة- نوع خيط التطريز- طرق

التنفيذ- كثافة العينات المطرزة)

المرحلة السابعة :- مواصفات تنفيذ العينات المطرزة تم تطريز عدد (81) عينة من القماش العازل للماء (waterproof) بمقاس (35x35 سم)، وفقاً للمتغيرات الدراسة (نوع الغرزة- كثافة الغرزة- نوع خيط التطريز- طرق

جدول رقم (8) مواصفات تنفيذ العينات المطرزة

طرق التقوية	نوع الخيط	كثافة الغرزة	نوع الغرزة	شكل الغرزة
ورق- حشو غير لاصق- حشوم ورق	حرير-بوليستر معدنى	منخفضة(0.85)	غرزة الساتان Satin Stitch	
ورق- حشو غير لاصق- حشوم ورق	حرير-بوليستر معدنى	متوسطة(0.60)		
ورق- حشو غير لاصق- حشوم	حرير-بوليستر معدنى	مرتفعة(0.40)		

ورق				
ورق-حشو غير لاصق- حشومع ورق	حرير-بوليستر معدني منخفضة (1.80)		غرزة الرن Run Stitch	
ورق-حشو غير لاصق- حشومع ورق	حرير-بوليستر معدني متوسطة (1.20)			
ورق-حشو غير لاصق- حشومع ورق	حرير-بوليستر معدني مرتفعة (0.80)			
ورق-حشو غير لاصق- حشومع ورق	حرير-بوليستر معدني منخفضة (2.00)		غرزة الكونتر Contour Stitch	
ورق-حشو غير لاصق- حشومع ورق	حرير-بوليستر معدني متوسطة (1.50)			
ورق-حشو غير لاصق- حشومع ورق	حرير-بوليستر معدني مرتفعة (1.00)			

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة التطريز بغزة الساتان (Satin Stitch) على مظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof). ولتحقيق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لدرجات الكثافة الثلاثة لغزة الساتان (0.40 - 0.60 - 0.85) والجدول التالي يوضح ذلك.

نتائج البحث : Results

الفرض الأول: ينص على توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة غرز التطريز الآلي على مظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (waterproof) وينتفي من هذا الفرض ثالث من الفروض الفرعية وهي كالتالي :-

الفرض الفرعى الأول

جدول رقم (9) تحليل التباين لكتافات التطريز بغزة الساتان (0.85 - 0.60 - 0.40) Satin Stitch


الدالة	قيمة (ف)	درجة الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	غزة الساتان	بين المجموعات
دال 0.01	45.946	2	315.617	631.235	داخل المجموعات	المجموع
		27	6.543	149.360		
		29		780.595		

ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبارات T.Test بين كل كثافتين، والجدول (10) يوضح ذلك:-

يتبيّن من جدول (9) أن قيمة (ف) كانت (45.946) وهو قيمة دالة إحصائيّاً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق جوهرية بين كثافات التطريز بغزة الساتان (0.85 - 0.60 - 0.40) ،

جدول رقم (10) الفروق بين متوسطي درجات كثافات التطريز بغزة الساتان (0.85 - 0.60 - 0.40) Satin Stitch

الدالة	قيمة(ت)	العينة	الحرية	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	كثافة الغرزة
دال عند 0.01 لصالح الكثافة 0.85	6.355	9	10	2.357	16.322	0.85
				2.309	13.469	0.60
دال عند 0.01 لصالح الكثافة 0.85	10.637	9	10	2.357	16.322	0.85
				1.972	9.252	0.40
دال عند 0.01 لصالح الكثافة 0.60	8.102	9	10	2.309	13.469	0.60
				1.972	9.252	0.40



شكل رقم (10) الفروق بين كثافات غزة الساتان (0.85 - 0.60 - 0.40)

مظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof). ولتحقيق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لدرجات الكثافة الثلاثة لغزة الرن Run Stitch (0.80 - 1.20 - 1.80) والجدول التالي يوضح ذلك.

ويتبّع لنا من الجدول رقم (10) والشكل رقم (10) أن الكثافة المنخفضة (0.85) لغزة الساتان كانت أفضل الكثافات، يليها الكثافة المتوسطة (0.60)، يليها الكثافة المرتفعة (0.40).


الفرض الفرعى الثاني

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة التطريز بغزة الرن (Run Stitch) (1.80 - 1.20 - 0.80) على

جدول رقم (11) تحليل التباين لكتافات التطريز بغزة الرن (0.80 - 1.20 - 1.80) Run Stitch

الدالة	قيمة (ف)	درجة الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	غزة الرن	بين المجموعات
دال 0.01	48.711	2	315.617	631.235		

		27	6.643	179.360	داخل المجموعات	
		29		810.595	المجموع	
يتبيّن من الجدول رقم (11) أن قيمة (ف) كانت (48.711) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق جوهرية بين كثافات التطريز بغزة الرن (1.80 – 1.20) Run Stitch.						
جدول رقم (12) الفروق بين متوسطي درجات كثافات التطريز بغزة الرن (0.80 – 1.20 – 1.80 – 2.00)						
الدالة	قيمة(ت)	الحرية	العينة	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	كثافة الغرزة
دال عند 0.01 لصالح الكثافة 1.20	7.180	9	10	1.972 2.903	7.852 14.211	1.80 1.20
دال عند 0.01 لصالح 0.80 الكثافة	11.736	9	10	1.972 3.357	7.852 17.223	1.80 0.80
دال عند 0.01 لصالح 0.80 الكثافة	6.708	9	10	2.903 2.357	14.211 17.223	1.20 0.80



شكل رقم (11) الفروق بين كثافات غرزة الرن (0.80 – 1.20 – 1.80 – 2.00) Contour Stitch

بغرزة الكونتر (Waterproof) (1.00 – 1.50 – 2.00) Contour Stitch على مظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (.Waterproof). وللحقيقة من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لدرجات الكثافة الثلاثة لغرزة الكونتر (Contour Stitch) (1.00 – 1.50 – 2.00) والجدول التالي يوضح ذلك.

ويتبّع لنا من الجدول رقم (12) والشكل رقم (11) أن الكثافة المرتفعة (0.80) لغرزة الرن كانت أفضل الكثافات، يليها الكثافة المتوسطة (1.20)، يليها الكثافة المنخفضة (0.80).

الفرض الفرعى الثالث

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كثافة التطريز


جدول رقم (13) تحليل التباين لكثافات التطريز بغزة الكونتر (1.00 – 1.50 – 2.00) Contour Stitch

الدالة	قيمة(ف)	درجة الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	غزة الكونتر	بين المجموعات
						داخل المجموعات
						المجموع
دال 0.01	53.447	2	321.511	643.022		
		27	5.905	159.440		
		29		802.462		

يتبيّن من الجدول رقم (13) أن قيمة (ف) كانت (53.447) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق جوهرية بين كثافات التطريز بغزة الكونتر Contour Stitch.

جدول رقم (14) الفروق بين متوسطي درجات كثافات التطريز بغزة الكونتر (1.00 – 1.50 – 2.00) Contour Stitch

الدالة	قيمة(ت)	الحرية	العينة	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	كثافة الغرزة
دال عند 0.05 لصالح الكثافة 1.50	2.623	9	10	2.516 3.003	14.604 17.248	2.00 1.50
دال عند 0.01 لصالح 2.00 الكثافة	6.721	9	10	2.516 1.889	14.604 9.417	2.00 1.00
دال عند 0.01 لصالح 1.50 الكثافة	8.153	9	10	3.003 1.889	17.248 9.417	1.50 1.00




شكل رقم (12) الفروق بين كثافات غرزة الكونتر (1.00 – 1.50 – 2.00)

(رن) Run Stitch – (كونتر) Contour Stitch على مظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof)، أن أفضل الكثافات تبعاً لنوع الغرزة هي الكونتر Contour Stitch بكثافة متوسطة (1.50)، يليها الرن Run Stitch بكثافة مرتفعة (0.80)، يليها الساتان Satin Stitch بكثافة منخفضة (0.85) والشكل رقم (13) يوضح درجة التباين بين الكثافات المختلفة للثلاث غرز.

ويتضح لنا من الجدول رقم (14) والشكل رقم (12) أن الكثافة المتوسطة (1.50) لغزرة الكونتر كانت أفضل الكثافات، يليها الكثافة المنخفضة (0.80)، يليها الكثافة المرتفعة (1.00).

التعليق على الفرض الأول

يتضح من نتائج تقييم المتخصصين ملحق رقم (3) لبند المحور الأول من مقياس التقدير والذي يحتوى على (6) عبارات تقيس مدى تأثير كثافة غرز التطريز الآلى (ساتان Satin Stitch) –



شكل رقم (13) درجة التباين بين أنواع الغرز والكثافات المختلفة

وللحقيقة من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لأنواع الخيوط الثلاثة (حرير - بوليستر - معدنى) والجدول التالي يوضح ذلك.

الفرض الثاني
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات أنواع خيوط التطريز الآلى (حرير - بوليستر - معدنى) على مظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).

جدول رقم (15) تحليل التباين لأنواع خيوط التطريز الآلى (حرير - بوليستر - معدنى)


نوع الخيط	المجموعات	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجة الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	580.235	290.117	290.117	2	42.321	0.01 دال
	207.818	7.697	7.697	27		
	788.053			29		

معدنى)، ولمعرفة اتجاه الدالة تم تطبيق اختبارات T.Test بين كل نوعين من أنواع الخيوط، والجدول رقم (16) يوضح ذلك:-

يتبيّن من الجدول رقم (15) أن قيمة (ف) تساوى (42.321) وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق جوهرية بين أنواع الخيوط الثلاثة (حرير - بوليستر -

جدول رقم (16) الفروق بين متوسطي درجات أنواع الخيوط (حرير - بوليستر - معدنى)

نوع الخيط	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	العينة	الحرية	قيمة (ت)	الدالة
خيط الحرير	20.886	2.834	10	9	10.908	DAL عند 0.01 لصالح خيط الحرير
	11.352	2.136				
خيط البوليستر	20.886	2.834	10	9	8.153	DAL عند 0.01 لصالح خيط الحرير
	8.513	1.626				
خيط المعدنى	11.352	2.136	10	9	6.720	DAL عند 0.01 لصالح خيط البوليستر
	8.513	1.626				



شكل رقم (14) الفروق بين متوسطي درجات أنواع الخيوط (حرير - بوليستر - معدنى)

ويتضح لنا من الجدول رقم (16) والشكل رقم (14) التالي :-
إحصائية عند مستوى 0.01 لصالح خيط الحرير.
وجود فروق دالة إحصائية بين خيط البوليستر وخيط الحرير، حيث كانت قيمة (ت) "10.908" ، وهى قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 لصالح خيط البوليستر،

دالة إحصائية عند مستوى 0.01 لصالح خيط البوليستر.

التعليق على الفرض الثاني
يتضح من نتائج تقييم المتخصصين ملحق رقم (3) لبند المحور

- وجود فروق دالة إحصائية بين خيط الحرير وخيط البوليستر، حيث كانت قيمة (ت) "10.908" ، وهى قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 لصالح خيط الحرير.

- وجود فروق دالة إحصائية بين خيط الحرير والخيط المعدنى، حيث كانت قيمة (ت) "8.153" ، وهى قيمة ذات دلالة

التقوية (ورق مقوى - حشو غير لاصق - ورق مع حشو غير لاصق) على مظهرية تطريز الأقمشة العازلة للماء (Waterproof).

وللحصول على صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لطرق التقوية (ورق مقوى - حشو غير لاصق - ورق مع حشو غير لاصق) والجدول التالي يوضح ذلك.


جدول رقم (17) تحليل التباين لطرق التقوية (ورق مقوى - حشو غير لاصق - ورق مع حشو غير لاصق)

الدالة	قيمة (ف)	درجة الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	طرق التقوية
					بين المجموعات
					داخل المجموعات
		29	9.34.882	727.074	المجموع
0.01 دال	47.231	2	363.537	207.808	
		27	7.697		

يتضح لنا من الجدول رقم (17) أن قيمة (ف) تساوي (47.231) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق جوهرية بين أنواع طرق التقوية (ورق مقوى - حشو غير لاصق - ورق مع حشو غير لاصق)، ولمعرفة اتجاه الدالة تم تطبيق اختبارات T.Test بين متوسطي درجات كل نوعين على من أنواع التقوية، والجدول رقم (18) يوضح ذلك:-

جدول رقم (18) الفروق بين متوسطي درجات أنواع طرق التقوية (ورق مقوى - حشو غير لاصق - ورق مع حشو غير لاصق)

نوع التقوية	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	العينة الحرية	قيمة (ت)	الدالة
ورق مقوى	6.338	9	10	2.834	DAL عند 0.01 لصالح التقوية بالحشو غير لاصق
				2.136	
حشو غير لاصق	8.180	9	10	2.834	DAL عند 0.01 لصالح التقوية بالورق مع الحشوغير لاصق
				1.626	
ورق مقوى مع حشو غير لاصق	13.665	9	10	2.136	DAL عند 0.01 لصالح التقوية بالورق مع الحشوغير لاصق
				1.626	



شكل رقم (15) الفروق بين متوسطي درجات أنواع طرق التقوية (ورق مقوى - حشو غير لاصق - ورق مع حشو غير لاصق) يتضح لنا من الجدول رقم (18) والشكل رقم (15) التالي:-

- وجود فروق دالة إحصائية بين التقوية بالورق المقوى

والتفوية بالحشو الغير لاصق، حيث كانت قيمة (ت)

"6.338" ، وهي قيمة ذات دالة إحصائية عند مستوى 0.01

لصالح التقوية بالحشو الغير لاصق.

- وجود فروق دالة إحصائية بين التقوية بالورق المقوى

والتفوية بالورق المقوى مع الحشو الغير لاصق ، حيث كانت

قيمة (ت)"7.180" ، وهي قيمة ذات دالة إحصائية عند

مستوى 0.01 لصالح التقوية بالورق المقوى مع الحشو الغير

لاصق.

- وجود فروق دالة إحصائية بين الحشوغير لاصق والتقوية

بالورق المقوى مع الحشو الغير لاصق ، حيث كانت قيمة

(ت)"13.665" ، وهي قيمة ذات دالة إحصائية عند

مستوى 0.01 لصالح التقوية بالورق المقوى مع الحشو الغير

لاصق.

التعليق على الفرض الثالث

يتضح لنا من نتائج تقييم المتخصصين ملحق رقم (3) لбинود المحور

الثالث من مقياس التقدير والذي يحتوى على (4) عبارات تقييم

مدى تأثير طرق التقوية على مظهرية التطريز على الأقمشة

العازلة للماء (Waterproof)، وجد أن أفضل طرق التقوية عند

- بدراسة تأثير متغيرات التطريز الآلى (نوع الغرزة - كثافة الغرزة - نوع خيط التطريز- طرق التقوية) على مظهرية التقوية بالورق المقوى مع الحشو الغير لاصق، يليها التقوية بالحشو الغير لاصق، واخيراً التقوية بالورق المقوى.
- **Conclusion الخلاصة**
- أفضل تأثير لغرز وكثافات التطريز الآلى على مظهرية التقوية على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof) هي غرزة الكونتر Counter Stitch بكتافة متوسطة (1.50) ، يليها غرزة الرن Run Stitch بكتافة مرتفعة (0.80)، واخيراً غرزة الساتان Satin Stitch بكتافة منخفضة (0.85).
- أفضل أنواع خيوط التطريز الآلى على مظهرية التطريز على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof) هو خيط الحرير يليه خيط البوليستر ثم الخيط المعدنى.
- أفضل طرق التقوية عند التطريز على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof) هي التقوية بالورق المقوى مع الحشو الغير لاصق، يليها التقوية بالحشو الغير لاصق، واخيراً التقوية بالورق المقوى.

- 7 طريقة الأختبار القياسية لمعامل الإحتكاك خيط مع مادة صلبة " الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة / 3497 " 2008م
- 8 سهام زكي عبد الله وآخرون "موسوعة التطريز - عالم الكتب - الطبعة الأولى - القاهرة - 2008.
- 9 عماد الدين سيد جوهر " تأثير تقنيات التطريز الآلي على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة التريلوك " دكتوراه منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان - 2004.
- 10 عزة محمد العقلى و هدى عبدالعزيز محمد السيد " تكنولوجيا التطريز الآلى للجلود الصناعية وأثرها على جودة إنتاج الملابس النسائية " بحث منشور - مجلة الأسكندرية للعلوم الزراعية - مارس - 2016.
- 11 لمياء حسن على " ابتكار تصميمات مقبسة من الزخارف في العصر العثماني وتوظيفها لإثراء تكنولوجيا التصميم الزخرفي باستخدام الحاسوب الآلى " دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان - 2002.
- 12 لمياء حسن على " تأثير تقنيات التطريز الآلى على مظهرية أقمشة الساتان " بحث منشور - مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة - عدد 14 مايو-2009.
- 13 مقاومة التجعد " زاوية الإنفراج " الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة / 7313 / 1973م.
- 14 ماجدة محمد ماضى وأخرون " الموسوعة فى فن وصناعة التطريز " دار المصطفى للطباعة والنشر 2005 .
- 15 هالة سليمان السيد سليمان " أثر بعض غرز التطريز الآلى على صلابة قماش القطيفة " بحث منشور - المؤتمر الدولى الرابع للإقتصاد المنزلى - جامعة حلوان - 2016.
- 16 هالة سليمان السيد سليمان " أثر اختلاف كثافات بعض غرز التطريز الآلى على مظهرية منتجات " الفولى فاشون " بحث منشور - مجلة التصميم الدولية - عدد إبريل - 2017
- 17 359 / 2005م " وزن المتر المربع " الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

الوصيات Recommendations

- 1 إجراء المزيد من الدراسات التجريبية المماثلة للدراسة الحالية والعمل على اشتقاق متغيرات وتقنيات إضافية تخدم مجال التطريز الآلى.
- 2 تبادل الخبرات العملية والنتائج البحثية مع مصنعي الملابس الجاهزة للوصول بالمنتج المصرى إلى مستوى قادر على المنافسة في السوق المحلي والدولى.
- 3 الإستفادة من نتائج البحث فى التغلب على العيوب الفنية الحادثة أثناء التطريز على الأقمشة العازلة للماء (Waterproof) والتى قد تنتج من الاختيار الخاطئ (نوع الغرزة - كثافة الغرزة - نوع الخيط - طرق التقوية) .

المراجع References

- 1 إيهاب فاضل أبو موسى " إمكانية وضع مواصفة فنية ارشادية لمعالجة بعض مشكلات التطريز الآلى على أقمشة الميكروفيبر (فينيا وجمالي) " بحث منشور - مجلة الاقتصاد المنزلى - يناير - 2011 .
- 2 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة " عدد البرمات " 2007/0111 .
- 3 الطرق القياسية لتقيير طول وعرض وزن وسمك الأقمشة " الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة / 295 / 2008 م ."
- 4 تقدير متوسط قطر الألياف، فناذية الهواء " الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 1219 / 2006 م ."
- 5 ريماس عبدالحميد مصطفى " دراسة العوامل المؤثرة فى تطريز الخامات المستخدمة للملابس ومكملاتها وأثر ذلك على مستوى جودة المنتج " ماجستير غير منشور - كلية التربية النوعية - قسم الاقتصاد المنزلى - جامعة بنها - 2015 .
- 6 سامية احمد الجارحي "تأثير بعض غرز التطريز على الجلد الطبيعي و الجلد الصناعي(دراسة مقارنة) بحث منشور - المؤتمر العلمى الثامن للإقتصاد المنزلى- كلية الاقتصاد المنزلى-جامعة حلوان-2004.